- Световен експерт в областта на хидроизолациите

*Европейски патент NR EP 1 330 356 B1*

*Технология SPEED SYNTAN SBS*

# Термо Актив ® V60 S32H *SPEED SYNTAN* ® SBS/SBA

**Битумна мембрана за завършващ слой с термично активиране и напречна челна ивица без посипка, с вградена система за изравняване на налягането на парата и газовете под повърхността произведена от фирма ICOPAL**

Термо-активна мембрана – за мигновено залепване към чиста и грудирана основа, чрез термично активиране на битумно – акрилови ленти SBS с обикновена горелка (с пропан-бутан).

Технологично решение за ремонт на стари покриви

5 години Гаранция за качество на ICOPAL S.A. за хидроизолацията

Стъпка 1: Да се почисти основата
Стъпка 2: Да се грундира основата с Grunt Aktiv ® SBA
Стъпка 3: Термично активиране на мембраната Termo Activ ® V60 S32H

Строеж на мембраната

- ☐ Горната повърхност на снадката е снабдена с филм със специално надлъжно набраздяване за незабавно изгаряне при термичното активиране на битумната мембрана
- ☐ Надлъжна ивица от специален битум с ширина от 80 мм., на основа от каучук SBS и акрилова смола SBA - за мигновено термично активиране
- ☐ Горна повърхност - шисти
- ☐ Удебелен дълготраен битумно – каучуков слой от горната страна на основата– основен слой на хидроизолацията
- ☐ Основа – стъклено влакно
- ☐ Битумно – каучуков състав SBS от долната страна на основата
- ☐ Прослойка от бял Синтан (20 гр./кв.м) върху долната част на мембраната – синтетична антиадхезионна защита
- ☐ SBA
- ☐ Битумни, залепващи ленти от SBA, изготвени по Технология на *SPEED SYNTAN* SBS за мигновено термоактивиране по време на залепване на мембраната към основата.

Долна повърхност на мембраната
Система от синтетични бели канали Синтан – позволява да се изравни налягането на парата и газовете под повърхността на мембраната.

Технически параметри на мембраната

| *Вид на основата* | *Стъклено влакно* |
|---|---|
| Средна дебелина на основния хидроизолационен слой върху основата/ сбор от дебелини над и под основата, мм | 2.0/ 2.8 |
| Обща дебелина на мембраната, мм | 3.2 |
| Средна надлъжна/напречна якост при скъсване, N | 400/ 300 |
| Средно надлъжно/напречно удължаване (еластичност), % | 4/ 4 |
| Гъвкавост при отрицателни температури | -5 |
| Разтапяне (потичане), °C | +80 |

Дистрибутор:"Изобул България" ООД , www.izobul.com